07014941 A



(11) Publication number:

(51) Intl. Cl.: H01L 23/12 H01L 21/52

07014941 A

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 05142476

(22) Application date: 15.06.93

(30) Priority:

(43) Date of application publication:

17.01.95

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: NEC CORP

(72) Inventor: MURAKAMI MASAHIDE

(74) Representative:

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE


(57) Abstract:


PURPOSE: To prevent joint peeling of a chip component due to preheating of solder reflow when a semiconductor device including chip components is mounted.

CONSTITUTION: A conductive adhesives 4 (Ag paste) is used to join a chip capacitor 3 which is mounted on a recessed part prepared on a glass epoxy substrate 1 and an inner lead 5, thereby preventing such joint peeling that is caused by preheating in the post process of solder joint.

COPYRIGHT: (C) 1995, JPO

07014941 A





特開平7-14941 (1/3)

```
(19)【発行国】日本国特許庁 (JP)
(12)【公報種別】公開特許公報 (A)
```

(11)【公開番号】特開平7-14941

(43)【公開日】平成7年(1995)1月17日

(54)【発明の名称】半導体装置

(51)【国際特許分類第6版】

H01L 23/12

21/52

H 7376-4M

[FI]

H01L 23/12

【審查請求】有

【請求項の数】1

【出願形態】OL

【全頁数】3

(21) 【出願番号】特願平5-142476

(22)【出願日】平成5年(1993)6月15日

(71) 【出願人】

【離別番号】000004237

【氏名又は名称】日本電気株式会社

【住所又は居所】東京都港区芝五丁目7番1号

(72) 【発明者】

【氏名】村上 正秀

【住所又は居所】東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

(74)【代理人】


【弁理士】


【氏名又は名称】京本 直樹 (外2名)

(57)【要約】

【目的】チップ部品を内蔵した半導体装置の実装時の半田リフローの加 熱によるチップ部品の接合剥れを防ぐ。

【構成】ガラスエポキシ基板1に設けた凹部10に搭載したチップコン デンサ3と、内部リード5との間を導電性接着剤(Agペースト)4で 接合することにより、半田で接合したときのように後工程の加熱で生ず る接合剥れを防止する。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面に搭載する案子のそれぞれを収納でき る面積およびこれらの素子の高さに相当する深さの凹部 を有するガラスエポキシ基板と、前記ガラスエポキシ基 板の前記凹部以外の表面に設けた内部リードと、前記凹

部それぞれの内にマウントされた半導体ペレットおよび チップ部品と、前記半導体ペレットと内部リードとの間 を接続する金属細線と、前記チップ部品と内部リードと の間を接続する導電性接着剤と、前記繁子を含む表面を 被覆して封止する樹脂とを有することを特徴とする半導 体装置。

特開平7-14941 (2/3)

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は半導体装置に関し、特に チップ部品を内蔵した半導体装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、チップコンデンサ等のチップ部品を内蔵した半導体装置としては、特開昭59-222948号公報に記載されているように、半導体パッケージの基板の主面に複数のチップ部品を個々に搭載するための凹凸を形成して実装工程中のチップ部品のアライメントを容易にすると共にチップ部品の接合材である半田の熔融によってもアライメントがずれないようにしたもの熔、特開昭58-191496号公報に記載されているように、パッケージの金属基板上にガラスエボキシ樹脂からなる絶縁層が形成され、その絶縁層上に回路が形成され、その回路に接続してチップコンデンサやミニモールドトランジスタ等の電子部品が半田付けされており、かつ基板の周囲に起立壁を設け、樹脂でコーティングされているものが知られている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】この従来の半導体装置は、チップコンデンサ等の電子部品が半田で接合されて搭載されており、半田のフラックスにより汚れが発生するため、この汚れを除く洗浄が必要となるという問題点がある。また、半田リフロー法でプリント基板上に表面実装しようとした場合、半田が再熔融して電子部品の接合が剥れたり半田付強度が劣化するなどの欠点があった。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明の半導体装置は、 表面に搭載する素子のそれぞれを収納できる面積および これらの素子の高さに相当する深さの凹部を有するガラ スエポキシ基板と、前記ガラスエポキシ基板の前配凹部 以外の表面に設けた内部リードと、前記凹部それぞれの 内にマウントされた半導体ペレットおよびチップ部品と、 前記半導体ペレットと内部リードとの間を接続する金属 細線と、前記チップ部品と内部リードとの間を接続する 遺竄性接着剤と、前記素子を含む表面を被覆して封止す

[0005]

る樹脂とを有する。

【実施例】次に、本発明について、図面を参照して説明 する。

【0006】図1(a), (b)は本発明の第1の実施例を示す平面図および模式的断面図である。

【0007】図1 (a), (b) に示すように、ガラス エポキシ基板1の表面には半導体ペレットやチップコン デンサのそれぞれを搭載する部分に、これらの半導体ペ レットやチップコンデンサを収納できる面積とこれらの 素子の高さに相当する深さを有する凹部10が形成され、 四部10以外のガラスエポキシ基板1の表面に内部リー ド5が形成されている。この凹部10に半導体ペレット 2及びチップコンデンサ3のそれぞれを絶縁性接着剤等 で接着して搭載し、チップコンデンサ3の電極とガラス エポキシ基板1上の内部リード5との間を接続する導電 性接着剤4(たとえばAgペースト)を塗布する。次に、 内部リード5と半導体ペレット2との間をAu線6で接 続する。ガラスエポキシ基板1の周縁には樹脂枠9が取 りつけられ、樹脂枠9の内側にエポキシ樹脂7を樹脂枠 9 の高さとほぼ同じで表面が平らになるように充填して 封止する、半導体ペレット2およびチップコンデンサ3 と接続された内部リード5に接続して樹脂枠9の外部に 引出された外部リード8はガラスエポキシ基板1の側面 に沿って下面に延在されている。

【0008】図2(a), (b)は本発明の第2の実施例を示す平面図および模式的断面図である。

【0009】図2(a), (b)に示すように、ガラスエポキシ基板1の周縁部の内側に凹部を設けて凹部底面に半導体ペレットを搭載するためのダイパッド11および内部リード5を設けており、ダイパッド11上に半導体ペレット2をマウントし、内部リード5に薄電性接着剤(Agペースト)でチップコンデンサ3を接続してエポキシ樹脂7をガラスエポキシ基板1の周縁部の内側に充填している以外は第1の実施例と同様の構成を有しており、ガラスエポキシ基板1の周縁部に絶縁枠を必要とせず、パッケージの高さを低くできる利点があり、プリント基板上に上下を反対にして搭載することで、裏面にも部品を搭載することが可能となり、更に集積度を向上

だせることができる。

[0010]

【発明の効果】以上説明したように本発明は、チップコンデンサ等の電子部品を導電性接着剤でガラスエポキシ基板の内部リードに接続することにより、半田を使用した場合のように洗浄が必要でなくなり、また、本発明の半導体装置を半田リフロ法でプリント基板等に表面実装するときの接合剥れや接合強度の低下を防ぐことができるという効果を有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例を示す平面図および模式 的断面図。


【図2】本発明の第2の実施例を示す平面図および模式 的断面図。


【符号の説明】

- 1 ガラスエポキシ基板
- 2 半導体ペレット
- 3 チップコンデンサ
- 4 導電性接着剤
- 5 内部リード
- 6 Au線
- 7 エポキシ樹脂
- 8 外部リード
- 9 樹脂枠
- 10 凹部
- 11 ダイパッド

特開平7-14941 (3/3)







[図2]

